

MONTÁŽNÍ INSTRUKCE

pro nopolové fólie GUTTABETA STAR

SPOJOVÁNÍ

Spojování se provádí:
a) přeložením - přičný i podélný spoj dvou pásů fólie se přeloží min. o 4 výstupky.

b) slepením butylkaučukovou páskou - tento spoj se používá v případě potřeby vytvoření plynотěsného spojení dvou pásů. Na spodní rozvinutý pás fólie se nalepí dvě řady butylkaučukové pásky BUTYLBAND š.15mm. Po odlepení krycí fólie z pásky se nalepí horní pás fólie a řádně se dotlačí.

c) svařováním - pro tento spoj je nutno použít přístroj pro svařování fólií z plastu horkým vzduchem. Fólie je nutné svařovat vždy na rovné ploše s přeložením min. o 3 řady výstupků.

KOTVENÍ FOLÍ

Při použití na svislé konstrukce (např. sanace vlhkého zdiva), kde jsou snížené nároky na vodotěsnost, je možno fólie kotvit mechanicky pevnostními hrabay s plastovou kónickou podložkou nebo talířovými hmoždinkami. V případě použití fólií GUTTABETA jako náhrady izolační přízdívky je možno fólii mechanicky kotvit ke svislé nosné konstrukci pouze nad úrovní hlavní hydroizolační vrstvy.

Pro kotvení fólií se používají prvky z doplňkového programu GUTTABETA. Ukontovená fólie se obvykle na svislé stěně nad úrovní upraveného terénu uzavírá ukončovací lištu, která je součástí příslušenství GUTTABETA. Lišta se upevňuje pomocí běžných kotvících prvků. Doporučená osová vzdálenost těchto prvků je max. 200mm.

SANACE SUTERÉNNÍHO ZDIVA

Pokud není provedena řádná hydroizolace suterénního zdiva dochází k pronikání vlhkosti přes stěnu do interiéru objektu. Tento problém může být vyřešen umístěním nopolové fólie GUTTABETA mezi sanované vlhké suterénní zdivo a okolní zeminu. Vlhkost obsažená v zemině tak nemá přístup ke stěně, nopy ve fólii vytvářejí vzduchovou mezenu mezi zdívinem a zeminou. Vlhkost ve stěně obsažená je tak odváděna, vlhkost z okolní zeminy je odváděna do drenážního potrubí u spodního okraje fólie. Použití nopolové fólie při řešení problému sanace vlhkého zdiva přináší výhody velmi rychlé montáže a finančních úspor současně s vysokou spolehlivostí řešení.

Postup montáže

- Pás nopolové fólie se rozvine podél sanované zdi a upraví tak, aby horní okraj nopolové fólie ležel nad úrovní budoucího upraveného terénu, v případě aplikace na hydroizolaci cca 10cm nad její ukončení. V krajním případě lze horní okraj nopolové fólie ukotvit i pod úrovní terénu, při současném použití adekvátních opatření.
- Horní okraj nopolové fólie se zakončí pomocí ukončovací lišty. Lišta se kotví mechanicky pomocí ocelových nerezových hřebíků nebo šroubů a hmoždinek.
- Dole se nopolová fólie seřízne nožem tak, aby neprekryvala případné drenážní potrubí. Doporučuje se, aby dolní hrana nopolové fólie končila maximálně ve výšce drenážního potrubí.
- Pokud je nutné svisle pokládané pásy nastavovat, podsune se spodní díl pod horní o nejméně 200 mm a vzniklý přesah se spojí jednou z výše uvedených možností spojování. Doporučuje se obložení drenážního potrubí filtrační geotextilií a obrysání filtračního potrubí patřičným drenážním materiálem (štěrkem...).

IZOLACE PROTI RADONU

Nopolová fólie umožňuje vytvořit účinnou bariéru proti radonu. Radon je bezbarvý plyn bez zápachu, a jeho přítomnost ve stavbě není možné jednoduše rozpoznat. Na základě stanovení koncentrací je zpravidla potřebné přikročit k volbě vhodné sanační metody, která výskytu radonu zamezuje, popřípadě snižuje jeho koncentraci. Vhodnou metodou musí vždy určit příslušný projektant. Nopolová fólie použitá současně s příslušnou plochou fólií svéjí konstrukci umožňuje vytvoření dvoustupňové ochrany proti radonu. Danou ochranu tvoří provětrávaná vzduchová mezera mezi zeminou a konstrukcí podlahy, vytvořená umístěním ploché fólie mezi zeminu a nopy nopolové fólie. Takto provedená zábrana současně chrání před vzhlazením vlhkosti do objektu. Tento systém lze použít pro střední a vysoké riziko výskytu radonu v půdním vzduchu.

GUTTABETA T20

Fólie s nopy o výšce 20 mm má větší drenážní schopnost, lze ji též využít jako ztracené bednění.

Díky vyššímu objemu odvětrávaného prostoru je vhodná pro mimořádně vlhké konstrukce.

Díky větší tloušťce (1,0 mm) dosahuje vysoké odolnosti proti mechanickému poškození. Rozměr role: 2 x 20 m



GUTTABETA T20 GARDEN

Fólie s nopy o výšce 20 mm s perforací. Používá se jako hydroakumulační vrstva v souvrství zelených střech. Zadržuje vodu pro přežití rostlin v době sucha. Perforace umožňuje odvod přebytečné vody.

Rozměr desky: 1,2 x 2,5 m.


Rozměr role: 1,9 x 20 m.



GUTTABAU

Plochá hydroizolační PE folie pro izolaci nadzákladového zdiva. Nahrazuje klasické asfaltové pásy, oproti kterým má podstatně vyšší životnost. Pro dobrou přilnavost se fólie vyrábí i s oboustranně zdrsněným povrchem. Dodává se v rozmerech pro všechny obvyklé šířky stěn. Fólie se na zdivo volně položí, spojuje se s přesahem min. 200 mm a případně přelepením spoje butylkaučukovou páskou.

Rozměr role: 0,33; 0,5; 1,0 x 25 m.



GUTTABETA T20 LINEAR

Nopolová fólie s výškou nopy 50 mm. Umožňuje vedení vnitřních instalacích rozvodů mezi nopy.

Tloušťka: 1,6 mm.



Rozměr desky: 1,64 x 0,762 m.

DOPLŇKY

UKONČOVACÍ LIŠTA

slouží pro začištění a pevné uchycení vrchní hrany fólie Guttabeta. Zabraňuje pronikání nečistot pod folii.

Délka: 2 m



UKONČOVACÍ LIŠTA ODVĚTRÁVACÍS

slouží pro začištění a pevné uchycení fólie Guttabeta S. Větrací otvory umožňují cirkulaci vzduchu.

Délka: 2 m



PEVNOSTNÍ HŘEB S PODLOŽKOU

je vyrobený z pozinkované oceli. Drážky zlepšují jeho vlastnosti. Doplněný plastovou podložkou z HDPE.

Délka: 35 mm, 50 mm

Balení: 50, 250 ks



ZATLOUKACÍ HMOŽDINKY

plastové hmoždinky s přítlačným talířkem.

Rozměr: 10 x 70 mm



BUTYLBAND

vhodný ke spojování všech typů nopolových fólií.

Rozměry: 15; 30; 45 m x 15 mm



PÁS PRO IZOLACI PROSTUPŮ

používá se pro izolaci prostupů v nopolové fólii.

Rozměr: 0,15 m x 10 m



BUTYLKAUČUKOVÝ TMEL

používá se pro vzduchotěsné spojení nopolových fólií.

Obsah: 310 ml



BUTYLOVÁ ŠŇURA

používá se pro těsné spojení nopolových fólií zejména přičných spojů, tam kde chybí podélný plochý okraj.


Rozměr: 6 mm x 8 m



GUTTA ČR - PRAHA spol. s r.o.
Dolany 9, 273 51 Unhošť
Tel.: 312 666 212 Fax: 312 666 213
www.gutta.cz info@gutta.cz

guttabeta

MULTIFUNKČNÍ PROFILOVANÉ FÓLIE PRO OCHRANU SPODNÍ STAVBY



www.gutta.cz

GUTTABETA® STAR

GUTTABETA STAR je vyráběna patentovanou technologií z vysokohustotního polyethylenu (HDPE). Vyznačuje se profilovanými nopy hvězdicového tvaru s žebrováním, díky kterému dosahuje podstatně vyšší pevnosti v tlaku (o hodnotě až 400 kN/m^2) než běžné nopové fólie. Díky této skutečnosti mnohem lépe odolává deformacím způsobeným mechanickými vlivy při montáži, hmotností stavebních konstrukcí, geologickými změnami podloží a dalšími vlivy.




VLASTNOSTI

- vysoká odolnost v tlaku
- nezávadnost vůči pitné vodě
- odolnost proti UV záření
- odolnost proti většině chemikálií
- vysoká životnost - nepodléhá rozkladním procesům
- odolnost proti nárazu, lámání a prorůstání kořeny
- 20 let záruka

POUŽITÍ


- chrání spodní konstrukci stavby proti vlhkosti a tím zvyšuje její životnost
- chrání svíslou i vodorovnou izolaci
- je nezbytnou součástí drenážních systémů
- zamezuje pronikání radonu do stavby
- chrání podlahy před zemní vlhkostí
- nahrazuje izolační přízdívku
- ochrana podzemních staveb a tunelů



GUTTABETA® STAR

**GUTTABETA® STAR**

Během aplikace na vodorovné konstrukce nedochází k efektu "prošlápnutí nopů".

**SCHÉMA VYUŽITÍ FÓLIE NA ZÁKLADOVÉ STĚNĚ**

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	HDPE
Barva	černá
Pevnost v tlaku	400 kN/m^2 (40 t/m ²)
Výška nopu	7 mm
Počet nopů	1860 na 1m ²
Propustnost mezi nopy	5l /m ²
Odvodnění	4,6 l/s/m (16600 l/h/m)
Délka role	20 m
Šířka role	1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 m
Teplotní stálost	-40 až +80°C

GUTTABETA DRAIN

NOPOVÁ FÓLIE S DRENÁŽNÍ TEXTILÍ

GUTTABETA DRAIN je speciální nopový pás s nakaširovanou geotextilií, která zlepšuje její drenážní vlastnosti. Fólie je složená z nopového pásu GUTTABETA N a filtrační textilie z netkaného polypropylenu. Textilie zabraňuje, aby se mezery mezi nopy zanesly a tím se snížila funkčnost celého drenážního systému.



TECHNICKÉ ÚDAJE


Materiál	HDPE
Barva	černá / bílá
Pevnost v tlaku	250 kN/m^2
Výška nopu	7 mm
Počet nopů	1860 na 1m ²
Propustnost mezi nopy	5l /m ²
Odvodnění	4,6 l/s/m (16600 l/h/m)
Délka role	20 m
Šířka role	2,0 m
Teplotní stálost	- 40 až +80°C

GUTTABETA S

Fólie GUTTABETA S je z vnitřní strany opatřena plastovou mřížkou umožňující provedení omítky. Je vhodná zejména pro sanaci vnitřních stěn. Fólie vytváří nejen účinnou bariéru proti vlhkosti, ale umožňuje i cirkulaci vzduchu a tím přispívá k celkovému vysušení a sanaci vnitřních i obvodových zdí.



MONTÁZNÍ NÁVOD



Fólie se používá obvykle na svislé plochy v interiérech. V ploše se kotví mechanicky použitím pevnostních hřebů s podložkou případně hmoždinkami. Minimální počet spojovacích prvků je 20 ks/m². Fólie doporučujeme přeložit o tři řady nopů. V místě přeložení je nutné odstranit vrchní omítkovou mřížku. Transparentnost fólie usnadňuje montáž. U podlahy a stropu se GUTTABETA S ukončí ukončovací lištou odvětrávací S, která rovněž určuje výšku omítky. Na omítnutí by měla být

použita pružná sádrová omítka s vhodnou zrnitostí. Pro případné použití v exteriéru je vhodné fólii nejprve penetrovat akrylátovou disperzí a poté omítat vápenocementovou omítkou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Materiál	HDPE + plastová mřížka
Barva	transparentní
Pevnost v tlaku	150 kN/m^2
Výška nopu	8 mm
Počet nopů	1100 na 1m ²
Rozměr role	2 x 10 m
Teplotní stálost	-40 až +80°C